

### DESCRIÇÃO

Argamassa colante de uso interno ou externo com alto teor de adesividade destinada a colar peças cerâmicas, porcelanatos sobre qualquer superfície onde já existam pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos, revestimento mineral.

### COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, areia fina quartzosa, agregados minerais, aditivos especiais.

### BASE PARA APLICAÇÃO

Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, executado há mais de 14 dias. A base deve estar limpa firme e livre de fissuras. Não pode haver pó, tinta, graxa ou qualquer substância que impeça a aderência da ARGAMASSA AC-II SUPER COLA INTERNA E EXTERNA.

**Importante:** Observe as temperaturas na área de trabalho;

Ar ambiente de +5°C até +40°C

Superfície da base de +5°C até +27°C

### MISTURA

Em um recipiente limpo e sem furos, adicionar para 20 Kg de argamassa 4,8 litros de água podendo variar em  $\pm 5\%$ . Misturar até obter uma pasta homogênea e consistente. Observar que esta mistura deverá ser suficiente para trabalhar por um período de 2 horas. Deixar repousar por 10 minutos, remisturar e aplicar sobre a superfície a ser revestida. Nunca misturar parte da embalagem, sempre todo o conteúdo.

### APLICAÇÃO

A ARGAMASSA AC-II SUPER COLA INTERNA E EXTERNA deverá ser aplicada em aproximadamente 1m<sup>2</sup>, sobre a base limpa, com o lado liso da desempenadeira de aço, depois passar o lado dentado da mesma, inclinada a um ângulo de 60°, formando cordões paralelos com espessura de (5 + ou - 0,5mm). Observe o tempo em aberto máximo de 20 minutos após a argamassa ser espalhada. O excesso deverá ser retirado e misturado novamente ao restante do material no recipiente. Aplicar as peças enquanto a ARGAMASSA AC-II SUPER COLA INTERNA E EXTERNA estiver úmida, pressionando com as pontas dos dedos e batendo levemente com o martelo de borracha até o total esmagamento dos cordões. As peças deverão ficar totalmente impregnadas com ARGAMASSA AC-II SUPER COLA INTERNA E EXTERNA em seu verso. Deixar espaçamento entre as peças cerâmicas, conforme especificação de seu fabricante de piso. Nos dias de muito calor ou vento, a base deverá ser umedecida antes da aplicação da Argamassa

Área "S" da superfície da placa cerâmica (cm <sup>2</sup> )	Formato do dente Desempenadeira (mm)	Aplicação da Argamassa
S < 400	Quadrado 6x6x6	Na base
400 ≤ S < 900	Quadrado 8x8x8	Na base
S > 900	Quadrado 8x8x8	Na base e verso da placa

### RECOMENDAÇÕES

As peças cerâmicas a serem aplicadas devem estar secas, limpas, sem poeiras, películas ou resíduos que impeçam a aderência da argamassa. Observar a necessidade de juntas de movimentação. Cordões de argamassa ressecados deverão ser removidos e não poderão ser reutilizados, pois a reação química já se iniciou perdendo as propriedades de aderência. Somente após 72 horas da aplicação o pessoal da obra poderá transitar sobre o piso. Tráfego total após 14 dias. Na aplicação de peças acima de 900 cm<sup>2</sup>, deve-se colocar ARGAMASSA AC-II SUPER COLA INTERNA E EXTERNA na base e no verso das peças cerâmicas. Após 72 horas rejunte as peças com Rejuntamento Construcola. A ARGAMASSA AC-II SUPER COLA INTERNA E EXTERNA não deve ser utilizada em churrasqueiras, lareiras, saunas, piscinas, frigoríficos, tanques boxes e similares, sobreposição com pastilhas e em pastilhas.

## CUIDADOS

- Utilize luvas de borracha, máscara para evitar inalação de poeira e óculos de proteção durante a aplicação;
- Este é um produto à base de cimento Portland; alcalino ao contato com água;
- Evite o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio;
- Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância;
- Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte um médico imediatamente;
- Mantenha fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Consulte a FISPQ deste produto para mais esclarecimentos.

## CONSUMO

Aproximadamente 5 a 8 Kg/m<sup>2</sup>, podendo variar de acordo com a base ou tamanho da peça.

## COR

Branca

## EMBALAGEM/ARMAZENAMENTO

O produto é fornecido em embalagem plástica de 20 kg valvulada. Armazenar em local coberto, fresco e seco, distantes no mínimo a 30 cm de paredes, sobre estrados elevados do solo, em pilhas de no máximo de 10 sacos de altura.

## VALIDADE

8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem, desde que o produto esteja lacrado e seguidas as condições adequadas de armazenamento.

## FABRICAÇÃO

### Unidade Seropédica - RJ

Estrada dos Bandeirantes, Nº 583, Piranema - Seropédica – RJ, CEP 23.898-893 - Tel.: (21) 2445-0062 / (21) 2445-0328  
comercial.sr@construcola.com.br, comercial2.sr@construcola.com.br

### Unidade Saquarema - RJ

Estr. Latino Melo, snº, RJ. 128 km 85 - Palmital - Saquarema - RJ, CEP: 28.993-000 - Tel: (21) 3413-5347  
comercial.sa@construcola.com.br

### Unidade Campos - RJ

Rodovia RJ 2016, s/nº, Saturnino Braga - Campos/Farol de São Tomé - Campos dos Goytacazes - RJ, CEP: 28.015-590

### Unidade Guarapari - ES

Av. Valdir Vieira da Conceição, 100, Perocão - Guarapari - ES, CEP: 29.220-515 - Tel: (27) 3361-2833  
comercial.gp@construcola.com.br



Siga nossas redes  
sociais e acompanhe as  
novidades em nosso site



construcolaargamassas



@construcolaargamassa



www.construcola.com