

DESCRIÇÃO

Areia natural para utilização geral em obras construção civil.

COMPOSIÇÃO

Areia natural com aprox. 96% de dióxido de silício (SiO²).

DADOS TÉCNICOS

Densidade	1,40 Kg/m ³
Umidade	0,5%

Granulometria

#8	#10	#12	#18	#20	#30	#50	#100	#200	Fundo
2,4mm	2mm	1,68mm	1,00mm	0,84mm	0,59mm	0,3mm	0,15mm	>0,075mm	<0,075mm
0	0	1	19	11	21	28	1	5	1

CUIDADOS

- Utilize luvas de borracha, máscara para evitar inalação de poeira e óculos de proteção durante a aplicação;
- Evite contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio;
- Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância;
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte o médico imediatamente;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Consulte a FISPQ deste produto para mais esclarecimentos.

COR

Areia.

EMBALAGEM/ARMAZENAMENTO

O produto é fornecido em embalagem plástica de 20 kg valvulada. Armazenar em local coberto, fresco e seco, distantes no mínimo a 30 cm de paredes, sobre estrados e em pilhas de, no máximo, de 10 sacos de altura.

VALIDADE

Indeterminada.

FABRICAÇÃO

Unidade Seropédica - RJ

Estrada dos Bandeirantes, Nº 583, Piranema - Seropédica – RJ, CEP 23.898-893 - Tel.: (21) 2445-0062 / (21) 2445-0328
comercial.sr@construcola.com.br, comercial2.sr@construcola.com.br

Unidade Saquarema - RJ

Estr. Latino Melo, snº, RJ. 128 km 85 - Palmital - Saquarema - RJ, CEP: 28.993-000 - Tel: (21) 3413-5347
comercial.sa@construcola.com.br

Unidade Campos - RJ

Rodovia RJ 2016, s/nº, Saturnino Braga - Campos/Farol de São Tomé - Campos dos Goytacazes - RJ, CEP: 28.015-590

Unidade Guarapari - ES

Av. Valdir Vieira da Conceição, 100, Perocão - Guarapari - ES, CEP: 29.220-515 - Tel: (27) 3361-2833
comercial.gp@construcola.com.br