

DESCRIÇÃO

ARGAMASSA COLA PASTILHA para assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas de porcelana ou vidro com dimensão máxima de até 5 cm x 5 cm em áreas internas, externas, fachadas, piscinas frias ou aquecidas, saunas úmidas ou a vapor.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland (cinza ou branco), calcário dolomítico, aditivos especiais, polímeros e pigmentos.

BASE PARA APLICAÇÃO

Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, executado há mais de 14 dias. A base deve estar limpa firme e livre de fissuras. Não pode haver pó, tinta, graxa ou qualquer substância que impeça a aderência da ARGAMASSA COLA PASTILHA.

Importante: Observe as temperaturas na área de trabalho;

Ar ambiente de +5°C até +40°C

Superfície da base de +5°C até +27°C

MISTURA

Em um recipiente limpo e sem furos, adicionar para cada 20 Kg de argamassa 6,5 litros de água e para cada 5 kg 1,6 litros podendo variar em $\pm 5\%$. Misturar até obter uma pasta homogênea e consistente. Observar que esta mistura deverá ser suficiente para trabalhar por um período de 2 horas. Deixar repousar por 10 minutos, remisturar e aplicar sobre a superfície a ser revestida. Nunca misturar parte da embalagem, sempre todo o conteúdo.

APLICAÇÃO

A Argamassa COLA PASTILHA deverá ser aplicada em aproximadamente 1m², sobre a base limpa, com o lado liso da desempenadeira de aço, depois passar o lado dentado da mesma, inclinada a um ângulo de 60°, formando cordões paralelos com espessura de (5 + ou - 0,5mm). O excesso deverá ser retirado e misturado novamente ao restante do material no recipiente. Aplicar a COLA PASTILHA para assentamento de 3 a 4 placas de pastilhas de cada vez, espalhe COLA PASTILHA no verso das placas, preenchendo as juntas entre as pastilhas, evitando deixar excesso do produto. Sobre os cordões ainda frescos, aplique as placas já rejuntadas. Bata com martelo de borracha ou desempenadeira apropriada até o desaparecimento dos cordões, utilizando um gabarito plano de madeira sobre as placas de pastilhas aplicadas. A remoção do papel pode ser iniciada, no mínimo, 45 minutos após o assentamento das pastilhas. Nos dias de muito calor ou vento, a base deverá ser umedecida antes da aplicação da Argamassa.

RECOMENDAÇÕES

As placas de pastilhas a serem aplicadas devem estar limpas e sem poeiras, para que não impeça a aderência da argamassa. Observar a necessidade de juntas de movimentação.

Não utilizar em temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 40°C. Cordões de argamassa ressecados deverão ser removidos e não poderão ser reutilizados. Não utilize ácido muriático em pastilhas esmaltadas. Proteja da chuva o revestimento recém-aplicado em áreas externas. Em piscina, encher com água após 7 dias da aplicação.

A argamassa COLA PASTILHA **não deve ser utilizada** em churrasqueiras, lareira ou similar.

CUIDADOS

- Utilize luvas de borracha, máscara para evitar inalação de poeira e óculos de proteção durante a aplicação;
- Este é um produto à base de cimento Portland, alcalino ao contato com água;
- Evite contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio;
- Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância;
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte o médico imediatamente;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Consulte a FISPQ deste produto para mais esclarecimentos.

CONSUMO

Aproximadamente 5 Kg/m², podendo variar de acordo com a base ou tamanho da peça.

CORES

Diversas.

EMBALAGEM/ARMAZENAMENTO

O produto é fornecido em embalagem plástica de 5 kg ou 20 kg valvulada. Armazenar em local coberto, fresco e seco, distantes no mínimo a 30 cm de paredes, sobre estrados e em pilhas de, no máximo, 1,5 m de altura.

VALIDADE

8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem, desde que o produto esteja lacrado e seguidas as condições adequadas de armazenamento.

FABRICAÇÃO

Unidade Seropédica - RJ

Estrada dos Bandeirantes, Nº 583, Piranema - Seropédica – RJ, CEP 23.898-893 - Tel.: (21) 2445-0062 / (21) 2445-0328
comercial.sr@construcola.com.br, comercial2.sr@construcola.com.br

Unidade Saquarema - RJ

Estr. Latino Melo, snº, RJ. 128 km 85 - Palmital - Saquarema - RJ, CEP: 28.993-000 - Tel: (21) 3413-5347
comercial.sa@construcola.com.br

Unidade Campos - RJ

Rodovia RJ 2016, s/nº, Saturnino Braga - Campos/Farol de São Tomé - Campos dos Goytacazes - RJ, CEP: 28.015-590

Unidade Guarapari - ES

Av. Valdir Vieira da Conceição, 100, Perocão - Guarapari - ES, CEP: 29.220-515 - Tel: (27) 3361-2833
comercial.gp@construcola.com.br



*Siga nossas redes
sociais e acompanhe as
novidades em nosso site*



construcolaargamassas



@construcolaargamassa



www.construcola.com.br