

## DESCRIÇÃO

Rejunte colorido para pisos, azulejos, ardósias, granitos, porcelanatos e pedras naturais com juntas de 2 a 10 mm.

## COMPOSIÇÃO

Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, aditivos especiais e pigmentos.

## MISTURA

Utilizar recipiente limpo e sem furos. Colocar 3 partes em volume de Rejunte para 1 parte em volume de água potável. Misturar até obter uma argamassa cremosa, homogênea, firme e aderente. Deixar o material em repouso por 10 minutos e remisturar antes do uso. O tempo máximo para utilização após o preparo é de 2 horas e 30 minutos.

**Importante:** Observe as temperaturas na área de trabalho; Ar ambiente de 5°C até 40°C; Superfície da base de 5°C até 27°C.

## APLICAÇÃO

Remover o excesso de argamassa colante das juntas, poeira e impurezas das juntas. Molhar as juntas levemente, aplicar com desempenadeira de borracha ou espátula de borracha, fazendo aperto nas juntas para compactar o material, remover o excesso e frisar o material com um frisador de madeira, plástico ou acrílico. Esperar entre 15 e 30 minutos após a aplicação e passar uma esponja macia e úmida, levemente sobre a superfície a fim de obter o acabamento.

## RENDIMENTO

**TABELA DE CONSUMO APROXIMADO**

Dimensões da peça em (mm)	Consumo de rejuntamento em g/m <sup>2</sup>						
	1 mm	2 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
100 x 100 x 6	219	438	876	1095	1314		
100 x 200 x 8	219	438	876	1095	1100	1752	
150 x 150 x 5	122	243	487	608	730	973	
200 x 200 x 8	146	292	584	730	876	1168	1460
300 x 300 x 6	73	146	292	365	438	584	730
410 x 410 x 8	71	142	285	356	427	570	712

## RECOMENDAÇÕES

- Não utilizar em temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 40°C.
- Nas aplicações em áreas externas, proteger o rejuntamento recém aplicado do sol, vento e chuva por 72 horas.
- É necessário verificar se a Argamassa Construcola utilizada nas cerâmicas está totalmente seca, caso não esteja seca, não aplicar o rejuntamento, pois pode comprometer a cor do mesmo.
- Nunca utilizar ácidos ou produtos de limpeza agressivos.

## CORES DISPONÍVEIS

Amarelo claro, areia, azul claro, azul light, bege, bege claro, branco, camurça, caramelo, cinza, cinza claro, creme, gelo, grafite, marfim, marrom café, pêssego, preto, tijolo, verde cimento, verde claro e salmão.

## CUIDADOS

- Utilize luvas de borracha, máscara para evitar inalação de poeira e óculos de proteção durante a aplicação;
- Este é um produto à base de cimento Portland, alcalino ao contato com água;
- Evite contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio;
- Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância;
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte o médico imediatamente;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Consulte a FISPQ deste produto para mais esclarecimentos.

## EMBALAGEM/ARMAZENAMENTO

O produto é fornecido em embalagem plástica de 1kg, 5 kg ou 20 kg valvulada. Armazenar em local coberto, fresco e seco, distantes no mínimo a 30 cm de paredes, sobre estrados e em pilhas de, no máximo, de 1,5 m de altura.

## VALIDADE

18 meses após a data de fabricação impressa na embalagem, desde que o produto esteja lacrado e seguidas as condições adequadas de armazenamento.

## FABRICAÇÃO

### Unidade Seropédica - RJ

Estrada dos Bandeirantes, Nº 583, Piranema - Seropédica – RJ, CEP 23.898-893 - Tel.: (21) 2445-0062 / (21) 2445-0328  
comercial.sr@construcola.com.br, comercial2.sr@construcola.com.br

### Unidade Saquarema - RJ

Estr. Latino Melo, snº, RJ. 128 km 85 - Palmital - Saquarema - RJ, CEP: 28.993-000 - Tel: (21) 3413-5347  
comercial.sa@construcola.com.br

### Unidade Campos - RJ

Rodovia RJ 2016, s/nº, Saturnino Braga - Campos/Farol de São Tomé - Campos dos Goytacazes - RJ, CEP: 28.015-590

### Unidade Guarapari - ES

Av. Valdir Vieira da Conceição, 100, Perocão - Guarapari - ES, CEP: 29.220-515 - Tel: (27) 3361-2833  
comercial.gp@construcola.com.br



Siga nossas redes  
sociais e acompanhe as  
novidades em nosso site



construcolaargamassas



@construcolaargamassa



www.construcola.com.br